

INDULAK[®] - polomat

Polyuretanový lak polomatný



Použití

Polyuretanový lak je určen pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako je obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Pro vysokou ořezuvzdornost lze v interiéru použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.). V exteriéru je vhodný pouze v kombinaci s lazurami řady IMPRANAL nebo LIGNOFIX. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím.

Upozornění

Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků např. výrokové řady LIGNOFIX. Bez použití lazurovacích laků obsahujících UV filtr jako základu se nesmí používat v exteriéru. INDULAK je sice UV stabilní, nicméně neobsahuje UV filtr. Ve dřevě dochází na přímém slunečním svitu k rozkladu ligninu a tím k šednutí až černání dřeva a jeho povrchovému křehnutí.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Polyuretanová disperze s přídavkem aditiv a matovadla.

Vzhled nátěru

Pololesklý

Zápach

Výrobek má jemný charakteristický zápach, po zaschnutí je nátěr bez zápachu.

Parametry

hustota	1020 kg/m ³
obsah netěkavých složek	min. 29 %
pH	cca 8,0

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, zbrúšený a suchý.

Aplikace

Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit **12 %**. Po zaschnutí prvního nátěru se povrch přebrousí jemným smirkovým plátnem kvůli odstranění drobných jehliček dřeva, tím se dosáhne dokonalejšího povrchu dřeva. Poté se aplikuje druhý nátěr. Pro další zvýšení ořezuvzdornosti (např. při použití na pochozí dřevěné plochy) se doporučuje udělat třetí nátěr. **Nátěr je přetíratelný po 12 hodinách při teplotě vzduchu 20 °C a relativní vlhkosti 65 %**. Pro aplikaci v exteriéru je nejdříve nutné jako základní vrstvu použít min. 2násobný nátěr lazurovacími laky IMPRANAL nebo LIGNOFIX (viz Upozornění a Technické listy uvedených výrobků).

Natřený povrch je plně zatížitelný po 72 hodinách. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-30 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení

Máčením, válečkem, štětcem. Nepoužívat stříkací zařízení!

Vydatnost

15-20 m²/l při jedné vrstvě.

INDULAK[®] - polomat

Polyuretanový lak polomatný



Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

Balení: 0,75 a 2,5 litru.

Datum revize: 7. 6. 2018