

PENECO® NANO

Akrylátový nanopenetrátor s hloubkovým účinkem (koncentrát)



Použití

Nanopenetrátor PENECO NANO je po naředění určen pro penetraci všech savých anorganických podkladů. Lze jej užít samostatně pro zamezení průniku vody do betonů a jiných anorganických povrchů, ke zvýraznění „mokrého“ vzhledu přírodních i umělých kamenů, cihel, cihelných a jiných savých obkladů. Pro svou vysokou pronikací schopnost je disperzní nanopenetrátor PENECO NANO určen jako základní nátěr všech betonových povrchů pod ochranné barvy na betonové konstrukce ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelační stěrky a izolační stěrky. Nátěr je hydrofobní a může být také použit pro přípravu povrchů pod veškeré akrylátové barvy. Pracujte při teplotách vzduchu, podkladu i připravovaných směsí nad +5 °C

DBEJTE NA ZPŮSOB A POMĚR ŘEDĚNÍ!

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru s přidavkem aditiv.

Parametry

hustota	1030 kg/m ³
obsah netěkavých složek	min. 30 %
vzhled	lehce mléčný.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A POMĚRY ŘEDĚNÍ

1. Penetrace savých podkladů.

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyztřelá. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Aplikace štětkou, válečkem nebo stříkáním. Penetruje se před aplikací hydroizolačních stěrek, cementových lepidel, cementových samonivelačních stěrek, interiérových a fasádních akrylátových barev a ochranných barev na beton, dle savosti podkladu:

Ředění (díly disperze : díly vody) a počet nátěrů:	1. Nátěr	2. Nátěr	3. Nátěr
Při penetrování extrémně savých podkladů (porézní betonové mazaniny, plynosilikát, vápenná omítka)	1 : 6	1 : 3	1 : 3
Při penetrování středně savých podkladů (sádkokarton, běžně hlazený beton, anhydritový potěr, vápenno-cementová omítka)	1 : 6	1 : 3	
Při penetrování málo savých podkladů (strojně hlazený beton, terazzo, lepidlová stěrka)	1 : 3		

Penetrace musí vždy důkladně vyschnout! (obvykle min. 12 hodin, v závislosti na teplotě)

2. Samostatný nátěr k zamezení průniku vody a zvýraznění „mokrého“ vzhledu

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyztřelá. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Aplikace štětkou, válečkem nebo stříkáním.

Ředění

pro běžné použití	1 díl disperze	2-3 díly vody
pro extrémně savé povrchy	1 díl disperze	4-6 díly vody - nutno natírat 2x

Způsob nanášení

Válečkem, štětkem, stříkáním.

PENECO® NANO

Akrylátový nanopenetrátor s hloubkovým účinkem (koncentrát)



Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

Balení

1; 5 a 10 l.

Datum revize: 17. 9.2018